

## COLORSINT

**Revestimiento coloreado a base de resinas acrílicas  
para proteger y colorear carriles bici sobre superficies de asfalto**

**CARACTERÍSTICAS**

Colorsint es un revestimiento coloreado a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa que se aplica en superficies de asfalto para la realización de pistas ciclables, ciclo-peatonales, y obras de diseño urbano. El producto es resistente a la abrasión, a los agentes atmosféricos, a las radiaciones ultravioleta y a la acción agresiva de los carburantes en general.

Las principales ventajas del producto son:

- Elevada resistencia a los lubricantes
- Variedad de coloraciones disponibles
- Protección de la pavimentación de asfalto de las altas y bajas temperaturas
- Aumento de la vida útil de la pavimentación de asfalto
- Elevada resistencia a la abrasión y a la acción de los rayos U.V.
- Elevada estabilidad de las coloraciones
- Facilidad de colocación en obra
- Aplicación en frío
- Resistencia a los carburantes (Centro Experimental Vial ANAS S.p.a., Método de referencia: AM – GEN – M- P 0017 – PÁRR. 6.5)

En caso de revestimiento destinado a aparcamiento, consultar antes con el Departamento Técnico de Casali S.p.a.

Colorsint también puede aplicarse en superficies de cemento; para esta aplicación consultar con el Departamento Técnico de Casali S.p.a.

**ASPECTO**

Pasta coloreada de alta viscosidad

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO**

Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm <sup>3</sup>	1,64	± 0,1
Extracto seco en masa	%	75	± 0,5
Extracto seco en volumen	%	59	± 0,5
Extracto a 450°C	%	61	± 0,5
Viscosidad Brookfield (con viscosímetro Brookfield rodete n°6, velocidad n°10)	mPa·s	90000	± 2000
pH	-	8	± 1

**INDICACIONES DE COLOCACIÓN**

Herramientas	Dilución	Tipo de diluyente	Limpieza herramientas
Espátula de goma	Aprox. 30 %	Agua	Agua

**FONDO**

El producto se tiene que aplicar sobre una capa subyacente de asfalto nueva o vieja, en cualquier caso en buen estado y bien compactada y apisonada. La capa subyacente se tiene que limpiar con esmero y no tiene que tener aceites ni sustancias grasas. Se tienen que evaluar en cada caso los distintos tipos de capa subyacente y se puede prever el uso de una pintura de fondo. Para asfaltos nuevos se tiene que esperar como mínimo 3 - 4 semanas para que la superficie se oxide parcialmente y luego se tiene que efectuar un lavado a presión.

NOTA: las superficies de resina son superficies normalmente impermeables (no drenantes) y necesitan una capa subyacente con la inclinación adecuada, idónea para que fluya fácilmente el agua de lluvia y se eviten estancamientos. Todas las intervenciones de regularización se tienen que realizar antes de colocar el revestimiento final; cuando sea necesario consultar con el Departamento Técnico de Casali S.p.a.

**CONSUMO**

El consumo mínimo recomendado es de aproximadamente 2 kg/m<sup>2</sup> distribuido en 2-3 capas; de cerca de 1 kg/m<sup>2</sup> para rellenar el fondo, más dos capas de cerca de 0,5 kg/m<sup>2</sup>. El consumo puede variar según la rugosidad de la subcapa. El consumo sobre cemento es de cerca de 1,5 kg/m<sup>2</sup> en tre capas.

**INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN**

Temperatura ambiente: MÍN 10°C - MÁX 40°C  
 Humedad relativa ambiente: MÁX 90 %  
 Temperatura del soporte: MÍN 5°C - MÁX 50°C

**SECADO A 23°C 50% HR**

<b>En superficie</b>	1 h
<b>Al tacto</b>	2 h
<b>Tiempo de empalme</b>	4 h

Los tiempos que se indican se refieren a condiciones estándar de laboratorio. En los tiempos de secado influyen mucho las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y la luz directa del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más cálidas del día. Comprobar siempre que se ha secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO**

Los datos técnicos relativos al producto se incluyen en el certificado ANAS S.p.A. (Empresa Nacional Vial) número 2946/0876/00 del 19/10/2000

**EMBALAJE**

<b>Colores disponibles</b>	Rojo (102), Verde (201), Verde oscuro (202), Azul (303), Azul claro (302), Gris (413), Naranja (151), Violeta (502), Azul profundo (319), Lila (507) y otros colores bajo pedido.
<b>Invasado</b>	Bidones de 50 kg

**INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE**

<b>Temperatura de conservación</b>	MÍN 3°C - MÁX 40°C
<b>Estabilidad en los envases originales</b>	12 meses

**ADVERTENCIAS**

Evitar aplicar el producto cuando hay niebla, mucha humedad o con amenaza de lluvia o hielo. Las condiciones de la subcapa en términos de planitud, resistencia, consistencia y correcta granulometría se tienen que comprobar minuciosamente para evitar imperfecciones en la superficie. Las reparaciones y/o los rellenos tienen que realizarse según las disposiciones de Casali S.p.a. Comprobar si hay humedad de subida y/o por infiltración, si es necesario, ponerse en contacto con el Departamento Técnico de Casali S.p.A.

**NORMAS DE SEGURIDAD**

Consultar atentamente la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

**CERTIFICACIONE**

Colorsint se ha testado según la norma EN 1297 (Superficies sintéticas para áreas deportivas de exterior - Método de ensayo para el envejecimiento artificial por agentes atmosféricos) y ha resultado conforme.

*Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).*